

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FORMAT	Odense Pro	
Largeur	240	mm
Longueur	2050	mm
Nombre de lames/dalles par paquet	6	
m ² par paquet	2,952	m ²
Chanfreins	avec chanfein emboutli tout autour	
Épaisseur	9,5	mm
Rainure/languette	Perfectfold 3.0	
Garantie pour la résistance à l'eau	15	ans
	72	heures (eau stagnante)

CONSTRUCTION



1. Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures
2. Des décors parfaitement nets
3. Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
4. Stabilisateur au dos de la lame

GARANTIE D'USINE

	METHODE	PARAMETRES			
Classe d'usage	EN ISO 10874			Classe	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme accrédité	NB 0493 - Centexbel	DOP: Sur pack	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme agréé	AB 8515 - Centexbel	DOP: Sur pack	
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie		A vie	
	Usage commercial	Voir conditions de garantie		Resistance à l'eau	15 ans
				Resistance à l'eau	10 ans
			Resistance à l'eau	10 ans	

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	
Abrasion resistance	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 6000	cycles
Abrasion class	EN 13329		AC5	
Résistance aux chocs	EN 17368	Petite balle	≥70 mm	
	EN 13329	Grosse balle	≥750 mm	
Résistance aux rayures	EN 438-2, 25		Charge	≥ 3N
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	20000	cycles
Gonflement	ISO 24336	après immersion 24h à 20°C	≤ 15%	
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	F10,2 côté long	≥ 1 kN/m	
		Fmax côté long		
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m	
		Fmax côté court		
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN ISO 16581		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	
Arrachement de surface	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Polissonnement statique	EN ISO 24343-1		Poinçonnement écaillage ≤ 0,05 mm	
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupe 1, 2	Classe 5	
		Groupe 3	Classe 4	
Aspect général du sol	EN 13329	Différences de hauteur	≤ 0,15 mm	
		Ouvertures entre lames	≤ 0,20 mm	
		Déformation dans la longueur	concave ≤ 0,50%	
			convexe ≤ 1,00%	
		Déformation dans la largeur	concave ≤ 0,15%	
	convexe ≤ 0,20%			
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Tenue à la lumière	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Echelle de gris	Classe	≥ 4

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	PERGO VALUES
Résistance à l'eau	ISO 4760	Evaluation qualitative de Recovery swell l'élasticité	< 3	1
		Evaluation quantitative de recovery swell l'élasticité	≤0,3mm	≤0,01mm
		étanchéité du joint	Pas d'exigence	Imperméable

ENVIRONNEMENT, SECURITE & SANTE

	METHODE	PARAMETRES		
Réduction des bruits d'Impacts	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 17dB (selon la sous-couche employée)
Chauffage par le sol		On a PERGO underlay	Voir instructions particulières	Compatible
Formaldehyde emsston	EN 717-1	ppm		< E0,5
Antistatique	EN 1815			≤ 2,0 kV
Reaction to fire	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1 (Bfl-s1 avec sous-couche Professional Soundbloc)
Résistance thermique	EN 12667	m²K/W		0,061 m²K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

CERTIFICATS

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Ecolabel ScandInave	30290001
FDES	



EN 14043:2004 / AC:2006
LAMINATE FLOORING FDES
EN 13329:2023



EN 14041:2004 / AC:2006
LAMINATE FLOORING FDES
EN 13329:2023

